



WELLCEM

API SPEC 10A

Petrol Kuyusu Çimentosu

► Bileşenler

Özel Petrol Kuyusu Çimentosu Klinkeri
Kalsiyum Sülfat

► Kimyasal Gereklilikler

$SO_3 \leq \% 3,0$
 $MgO \leq \% 6,0$
 $C_3A \leq \% 3,0$
Toplam Alkali $\leq \% 0,75$



► Fiziksel Gereklilikler

38 °C atmosferik basınçta 8 saat
kürleme sonucu dayanım (Mpa) $\geq 2,1$
60 °C atmosferik basınçta 8 saat
kürleme sonucu dayanım (Mpa) $\geq 10,3$
Koyulaşma Zamanı (100 Bc) (dk) : 90-120

► Avantajları

- Yüksek sülfat direnci (HSR)
- Yüksek sıcaklık ve basınç altında uygun dayanım
- Uygun koyulaşma zamanı




► Kullanım Alanları

► Petrol Sondaj Kuyuları

► Jeotermal Enerji Santralleri

► Teslimat Şekli



► Bigbag (1,5 Ton)

► Dökme



► Kullanım ile İlgili Önlemler

► Standart ve şartnamelere uygun şekilde kullanılmalıdır.

► Çevre, Güvenlik ve Stoklama

► Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.

► Detaylı güvelik bilgileri için ürünün “Güvenlik Bilgi Formunu” talep edin.

► Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem,rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.



ÇİMENTO

www.oyakcimento.com

teknikdestek@oyakcimento.com



Müşteri Hizmetleri
444 69 25



WhatsApp Müşteri Hattı
0 538 394 22 91